

Produktdatenblatt

BauderLIQUITEC PR-MS

Metall Spray



Produktbeschreibung	1-komponentige Grundierung zur Haftvermittlung auf Metallen. Eigenschaften: Sehr gute Haftvermittlung zwischen Metalluntergründen und den nachfolgenden BauderLIQUITEC Systemen, leichte Verarbeitung.	
Einsatzbereich	Grundierung unter BauderLIQUITEC Abdichtungen, entsprechend DIN 18531. BauderLIQUITEC PR-MS wird als Grundierung zur Haftvermittlung zwischen Metallen und den BauderLIQUITEC Abdichtungssystemen eingesetzt.	
Farbe	grau	
Zulassung	In Verbindung mit dem BauderLIQUITEC Systemen	
Lieferform	Gebinde 400 ml	
Artikelnummer	2312 0000	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Relative Luftfeuchte	-	%	≤85
Trockenschichtstärke	-	mm	dünn, filmbildend
Untergrundtemperatur (mindestens 3 K über Taupunkt)	-	°C	(+5)-(+50)
Überarbeitung nach	-	h	1(20°C)
Hinweis zur Überarbeitung	-	-	Überarbeitung nach vollständiger Trocknung, temperaturabhängig
Gefahrstoff (EU-Richtlinie 1907/2006)	-	-	GHS 02 + GHS 05 + GHS 07 GISCODE: BSL20
Gefahrgut	GGVS	-	LQ UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN

Verlegehinweise

Die zu beschichtende Oberfläche entsprechend unserer Vorgaben vorbereiten. Vor Auftrag der Grundierung muss der Untergrund leicht angeraut und entfettet/gereinigt werden. Achten sie darauf umliegende Bereiche abzudecken, um diese vor auftretenden Sprühnebel zu schützen. Vor Auftragsbeginn die Dose min. 2 min schütteln. Im Anschluss wird in einem Abstand von 15 cm bis 20 cm der zu beschichtende Untergrund mit dem Primer Metall besprüht, wobei höhere Schichtstärken zu vermeiden sind. Gegebenenfalls ist ein zweiter Arbeitsgang nach 5-10 min erforderlich. Optimale Ergebnisse werden bei einer Schichtstärke von ca. 30 µm (dünn filmbildend) erzielt. Hohe Schichtstärken wirken sich nachteilig auf die Haftvermittlung aus. Die Überarbeitung mit nachfolgenden BauderLIQUITEC Produkten sollte innerhalb von 24 h nach Produktauftrag erfolgen.

Beachten Sie bitte unsere weiteren Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise.

Hinweis

Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen. Die angegebenen Zeitwerte beziehen sich auf Temperaturen von ca. 23 °C. Eine Überarbeitung erfolgt nach vollständiger Abtrocknung. Die Verbrauchsangaben können je nach Untergrund abweichen.

Lagerung

In Originalverpackung mind. 36 Monate kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen haltbar. Direkte Sonneneinstrahlung der Gebinde vermeiden. Nach Teilentnahme Gebinde wieder luftdicht verschließen.

Entsorgung

Angaben entsprechend unseres aktuellen Sicherheitsdatenblattes.

Produktdatenblatt

BauderLIQUITEC PR-MS

Metall Spray



Weitere Unterlagen

Aktuelle Unterlagen wie Sicherheitsdatenblätter, Broschüren etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de