Safety SA PE 3KG

CE 24 1415-CPR-51-(C-140/2014)
NB.1415
DoP Nr. S-1116

Descriere:	**Membrana bituminoasa pentru hidroizolarea acoperisului.**
Compozitie:	**Suport din poliester ranforsat longitudinal. Strat superior format din masa de bitum modificat plastomeric, acoperit cu folie de polietilena. Strat inferior autoadeziv acoperit cu folie detașabilă. Margine autoadeziva acoperita cu folie detasabila.**
Aplicație:	**Material autoadeziv. Fixare mecanică necesară pe acoperișurile înclinate. Temperatura de aplicare >+10°C.**

DIMENSIUNI				*tol.*
Lungimea	EN 1848-1	m	**10**	**+1%**
Lăţime	EN 1848-1	m	**1**	**+1%**
Masa pe unitate de suprafață	EN 1849-1	kg/m^2	**3,00**	**±10%**
Rectiliniaritate	EN 1848-1	mm/10m	**<20**	**-**

PROPRIETĂȚI CHIMICE ȘI FIZICE				*tol.*
Defecte vizibile	EN 1850-1	Vizual	**Nici unul**	**-**
Rezistenta la tractiune MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	**600 / 400**	**±20% / ±20%**
Alungirea MD/CMD	EN 12311-1	%	**45 / 45**	**±15 / ±15**
Rezistența la sfasiere	EN 12310-1	N	**140 / 140**	**-20 / -20**
Rezistența la forfecare a îmbinărilor	EN 12317-1	N/5cm	**-**	**-**
Rezistența la impact (Metoda A)	EN 12691	mm	**-**	**-**
Rezistența la încărcare statică (metoda A)	EN 12730	Kg	**-**	**-**
Stabilitate dimensională MD/CMD (Metoda A)	EN 1107-1	%	**<0,5 / <0,5**	**-**
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	°C	**<-15**	**-**
Rezistență la curgere la temperaturi ridicate	EN 1110	°C	**>100**	**-**
Impermeabilitate la apa (metoda A)	EN 1928	kPa	**60**	**-**
Transmisia vaporilor de apa	EN 1931	μ	**>20000**	**-**
Rezistenta la curgere la temperaturi ridicate, dupa imbatranire termica	EN 1296 / EN 1110	°C	**-**	**-**
Impermeabiliatate după îmbătrânirea artificială prin expunere pe termen lung la temperaturi ridicate	h EN 1296 / EN 1928	kPa	**-**	**-**
Îmbătrânire artificială prin expunerea pe termen lung la o combinație de UV, radiatii, apa si temperaturi ridicate	EN 1297 / EN 18501	Vizual	**-**	**-**
Impermeabilitate dupa expunerea la agenti chimici	EN 1847 / EN 1928	kPa	**-**	**-**
Aderența granulelor	EN 12039	%	**-**	**-**
Rezistenta la periere	ASTM D1000	N/10mm	**>20**	**-**

COMPORTAMENT LA FOC			
Rezistenta la foc extern	EN 13501-5	Clasă	**Broof(t1)**
Reacția la foc	EN 13501-1	Clasă	**E**

AMBALARE	
Tip	**Banda adeziva**
Role/Paleți	**30**
m²/palet	**300**

DESTINATIA PRODUSULUI (conform EN 13707)

in SISTEME MULTISTRAT					
Stratul inferior sau intermediar		Strat de finisare		Strat de bază	
sub grea protecţie	stratul expus	sub grea protecţie	stratul expus	pentru bitum zona	pentru gresie
X		**X**		**X**	

Safety: **Materialul nu conține azbest, compuși de gudron și substanțe periculoase.**

Depozitare: Materialul este ambalat vertical pe palet. Păstrați vertical și în depozit. A se păstra departe de sursele de căldură.

Alte: **Producătorul poate actualiza tds-ul fără notificare.**

112631036280 0
Rev.00 - 23/02/24

SAFETY
Tegola Canadese Srl, via dell'Industria 21 31029 Vittorio V.to
Italiawww.safetymembrane.com