Fişă tehnică
Bauder E-KV-4S
ardezie naturală

BAUDER
face acoperişuri sigure.

Descrierea produsului	Membrană termosudabilă din bitum elastomer	
Domeniu de aplicare	Strat de inchidere pentru sistemele de hidroizolatie multistrat a acoperisurilor plate	
Suprafaţa	superior:	ardezie naturală
	inferior:	folie
Armătura - Tipulşi greutatea	Voal poliesteric 250 g/m²	
Număr articol	1765 2001	



Caracteristici	Met. de testare	Unitatea	Valori/Limite
Lungimea	EN 1848-1	m	7,5
Lățime	EN 1848-1	m	1
Grosimea	EN 1849-1	mm	≥ 4,2
Flexibilitatea la recesuperior	EN 1109	°C	≤-15
Flexibilitatea la receinferior	EN 1109	°C	≤-15
Stabilitate termică la partea superioară	EN 1110	°C	≥100
Rezistența la căldură la partea inferioară	EN 1110	°C	≥100
Rezistența max. la tracțiune longitudinal	EN 12311-1	N/5cm	≥ 700
Rezistența max. la tracțiune transversal	EN 12311-1	N/5cm	≥ 700
Alungirea la rupere longitudinal	EN 12311-1	%	≥ 30
Alungirea la rupere transversal	EN 12311-1	%	≥ 30
Liniaritate	EN 1848-1	mm/10m	≤20
Etanșeitate la apă, metoda B	EN 1928	-	există
Comportamentul la foc	EN 13501-1	-	E
Comportament în caz de incendiu din exterior [a)]	CEN/TS 1187	-	NPD
Rezistența la așchiere	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Rezistența la forfecare	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Rezistența la impact	EN 12691	mm	NPD
Rezistența la încărcarea statică	EN 12730	kg	NPD
Stabilitate dimensională	EN 1107-1	%	NPD

CE (17)

Organism (organisme) notificat(e) GPB, 1724
EN 13707

S.C. Bauder SRL Cluj Napoca P-ta. 1 Mai nr. 4-5 400141 Cluj
T: +40 (0) 2 64 20 66 38 - F: + 40 (0) 2 64 20 66 39
www.bauder.ro

Toate specificaţiile din această fişă tehnică corespund standardului tehnic din momentul respectiv. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Informaţi-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul respectiv.
Toate culorile şi suprafeţele prezentate sunt aproximative.
NPD = no performance declared (fără performanțe declarate) - Data: 0421

Fişă tehnică
Bauder E-KV-4S
ardezie naturală

face acoperişuri sigure.

Caracteristici	Met. de testare	Unitatea	Valori/Limite
Comportament la îmbătrânirea artificială	EN 1109	°C	NPD

a) testat în sistem

Eliminare/Deseuri

Deșeurile de bitum pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere sau deșeurile comerciale similare cu deșeurile menajere (catalogul european al deșeurilor numărul EWC 170302 „asfalt fără gudron")

Depozitare/ Transport

Membranele bituminoase trebuie depozitate și transportate in pozitie verticala pentru a preveni deformarea ruloului. De asemenea, membranele trebuie protejate de razele UV, umezeala și căldură.

Notă

Suprafața este presărată cu roci naturale (ardezie, bazalt, nisip ...). Cu acest produs natural, sunt posibile diferențe legate de materia primă în nuanțele și nuanțele culorilor, pentru care producătorul nu își asumă nicio răspundere. Acest lucru se aplică în special abaterilor de culoare datorate influențelor meteo și mediului, precum și diferențelor de culoare dintre diferitele loturi de producție.

Mai multe documente

Documentele actuale precum broșuri, instrucțiuni de instalare etc. pot fi găsite pe Internet la www.bauder.ro

CE (17)

Organism (organisme) notificat(e) GPB, 1724
EN 13707

S.C. Bauder SRL Cluj Napoca P-ta. 1 Mai nr. 4-5 400141 Cluj
T: +40 (0) 2 64 20 66 38 - F: + 40 (0) 2 64 20 66 39
www.bauder.ro

Toate specificaţiile din această fişă tehnică corespund standardului tehnic din momentul respectiv. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Informaţi-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul respectiv.
Toate culorile și suprafețele prezentate sunt aproximative.
NPD = no performance declared (fără performanțe declarate) - Data: 0421