

Fișă tehnică

BauderPIR M



Descrierea produsului	Placă rigidă din spumă poliuretanică cașerată pe ambele fețe cu voal mineral.			
Domeniu de aplicare	Izolație termică cu conductivitate termică redusă, utilizată sub hidroizolația acoperișurile terasă circulabile, necirculabile.			
Stratul	superior:	Voal de fibre minerale		
	inferior:	Voal de fibre minerale		
Marginea placii	dreaptă, de la grosimea 40 mm posibil cu falț la cerere			
Clasificare produs	PU-EN13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR80			
Cod articol (Grosime)	4800 0020 (20 mm)	4800 0080 (80 mm)	4810 0080 (80 mm)	4810 0200 (200 mm)
	4800 0030 (30 mm)	4800 0100 (100 mm)	4810 0120 (120 mm)	4810 0220 (220 mm)
	4800 0040 (40 mm)	4810 0040 (40 mm)	4810 0140 (140 mm)	4810 0240 (240 mm)
	4800 0050 (50 mm)	4810 0050 (50 mm)	4810 0160 (160 mm)	
	4800 0060 (60 mm)	4810 0060 (60 mm)	4810 0180 (180 mm)	

Caracteristici	Met. de testare	Unitatea	Valori/Limite
dim. nominală	EN 822	mm	1200 x 600
dim. constructivă	EN 822	mm	1185 x 585
Grosimea	EN 823	mm	Grosimea 20 30 40 50 60 80 100 40 50 60 80 120 140 160 180 200 220 240
Rezistența la compresiune	EN 826	kPa	≥120
Comportamentul la foc	EN 13501 - 1	-	E
Conductivitate termică (λ_B)	DIN 4108 - 4	W/mK	0,028 < 80 mm 0,027 80 mm - < 120 mm 0,026 > 120 mm
Conductivitate termică (λ_D) - (EU)	EN 13165	W/mK	0,027 < 80 mm 0,026 80 mm - <120 mm 0,025 > 120 mm
Capacitatea de absorbție apă	EN 12087	Vol%	max. 3
PIR Index	-	-	> 250

Eliminare/Deseuri

Deșeurile din spumă rigidă din poliuretan pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere sau cu deșeurile comerciale similare cu deșeurile menajere (catalogul european al deșeurilor numărul EWC 170604 „Material de izolare”).

Depozitare/ Transport

Depozitați și transportați izolația termică protejată de umiditate, flăcări deschise și lumina directă a soarelui.

Mai multe documente

Documentele actuale, cum ar fi broșuri, instrucțiuni de instalare etc., pot fi găsite pe Internet la www.bauder.ro



Organism (organisme) notificat(e) FIW München, 0751
EN 13165